



KOROPLAN PC

Grundierung FÜR KOROPLAN DUR

BESCHREIBUNG

KOROPLAN PC ist eine lösemittelfreie einkomponentige, wasserverdünnbare Kunstharzdispersion.

ANWENDUNG

Als Grundierung für KOROPLAN DUR. KOROPLAN PC ist bestens geeignet bei glatten und dichten, porösen und saugfähigen Untergründen, speziell auf Beton, Zement- und Anhydritestrichen. Als Mörtelzusatz empfiehlt sich KOROPLAN PC bei thermischer Beanspruchung im Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Farbe: hellblau

Verarbeitungstemperatur: > 5° C

Oberflächentemperatur: > 5°C

Verbrauch je m²: 50 bis 200 g, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Trocknungszeit:

abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und den örtlichen Witterungsbedingungen

Gefahrenhinweis/Kennzeichnung:

nach GefStoffV und VbF nicht kennzeichnungspflichtig

EIGENSCHAFTEN

- haftungsvermittelnd
- Fußbodenheizung geeignet
- sehr ergiebig

VERARBEITUNG

Untergrund muss druck- und zugfest, tragfähig, trocken, frei von Schmutz und Trennmitteln sein. Trennschichten, Sinterschichten u. ä. sind mit geeigneten Geräten mechanisch zu entfernen. Es gelten die Anforderungen der DIN 18 365 und DIN 18 560.

Verarbeitung/Anmischen:

KOROPLAN PC vor Gebrauch durchrühren. Der Vorstrich ist entsprechend dem Einsatzbereich zu verdünnen (siehe Mischungsverhältnis). KOROPLAN PC wird mit Rolle, Pinsel, Besen oder Gummiwischer aufgetragen. Pfützenbildung ist zu vermeiden.

Bei saugfähigen Untergründen sollte zur Vermeidung von Blasenbildung in der Beschichtung die Grundierung im Mischungsverhältnis 1:3 bis 1:4 am Tag vor der Beschichtung erfolgen. Zum Zeitpunkt der Verlegung von KOROPLAN DUR muss KOROPLAN PC klebrig angetrocknet sein. Bei Auftrag auf Anhydritestrichen ist eine Trocknungszeit von mind. 2 Tagen einzuhalten.

MISCHUNGSVERHÄLTNIS

- auf dichten Untergründen unverdünnt
- auf saugfähigen Untergründen im Verhältnis 1:3 (KOROPLAN PC : Wasser)
- auf Anhydritestrichen im Verhältnis 1:1 (KOROPLAN PC : Wasser)

LIEFERFORM

10 kg Gebinde

LAGERUNG

- Kühl, trocken und frostfrei lagern
- Haltbarkeitsdauer 1 Jahr
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen

HINWEIS

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen. Wir empfehlen, die Verarbeitung auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abzustimmen und weisen auf unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen hin. Informationsunterlagen, Verarbeitungshinweise, Ausschreibungstexte und Prüferzeugnisse über die verschiedenen KORODUR Industriebodensysteme, KORODUR Hartstoffe, KORODUR Mörtel und bauchemische Produkte stehen zur Verfügung.

Stand: September 2008

Zert.: DIN EN ISO 9001:2000



KORODUR International GmbH www.korodur.de

Zentrale:
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57-0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

